

### Свойства

Диапазон на използване	зона на ниско налягане за компресори
Особени белези	устойчив на стареене и атмосферни влияния
Вътрешен слой	SBR
Подложка	една оплетена подложка от много устойчиво на опън синтетично влакно
Външен слой	SBR гладък
Цвят	черен
Температура min.	-25 °C
Температура max.	70 °C
Течности	вода въздух под налягане със съдържание на маслени пари



### Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	BD* за въздух (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
КОМР 6-3.5	6	13	20	60	30	40
КОМР 9-3.5	8	15	20	60	35	40
КОМР 10-5	10	18	20	60	40	40
КОМР 13-5	13	22	20	60	60	40
КОМР 15-6	16	25	20	60	75	40
КОМР 19-6	19	29	20	60	90	40
КОМР 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = работно налягане