


Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | управляващи тръбопроводи в хидравлика и пневматика изграждане на резервоари и апарати лабораторна техника |
| Особени белези | устойчив на температури и атмосферни влияния ниско тегло |
| Вътрешен слой | полиетилен |
| Подложка | няма |
| Външен слой | полиетилен |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -10 °C |
| Температура max. | 60 °C |
| Течности | минерално масло грес течни горива устойчив на воднисти киселини, луга и соли както и на множество разтворители |



Указание

От 20 °C нагоре трябва да се вземе под внимание коефициента за намаляване на налягането.

(Макс. работно налягане = работно налягане x коефициент).

темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Коефициент: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | BD* при 20°C (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| TRPE 04-0.5 WS | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 |
| TRPE 04-0.65 WS | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 |
| TRPE 04-1 WS | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 |
| TRPE 05-1 WS | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 |
| TRPE 06-1 WS | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 |
| TRPE 08-1 WS | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 |
| TRPE 08-1.5 WS | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 |
| TRPE 10-1 WS | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 |
| TRPE 10-1.5 WS | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 |
| TRPE 10-2 WS | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 |
| TRPE 12-1 WS | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 |
| TRPE 12-1.5 WS | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 |
| TRPE 12-2 WS | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 |
| TRPE 14-1.5 WS | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 |
| TRPE 14-2 WS | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 |
| TRPE 15-1.5 WS | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 |
| TRPE 16-2 WS | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 |
| TRPE 18-2 WS | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 |
| TRPE 20-2 WS | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 |
| TRPE 22-2 WS | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 |
| TRPE 25-2.5 WS | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
| TRPE 30-2.5 WS | 25,0 | 30 | 2,50 | 5 | 260 |

BD = работно налягане

Варианти на продукта

| | |
|----------|---------------------------------|
| TRPE WB | Маркуч от полиетелин, син |
| TRPE WGE | Маркуч от полиетелин, жълт |
| TRPE WR | Маркуч от полиетелин, червен |
| TRPE WT | Маркуч от полиетелин, прозрачен |