

TRPU GE

Маркуч от полиуретан

HANSA FLEX

Свойства

Особени белези твърдост: 95-98° по Шор А
много добра гъвкавост при ниски температури
висока устойчивост на износване

Вътрешен слой полиуретан

Подложка няма


Външен слой полиуретан

Цвят жълт

Температура min. -40 °C

Температура max. 60 °C

Течности устойчив на стареене в кислород и озон
устойчив на алипатични въглеводороди и на
повечето смазочни масла
устойчив на хидролиза и микроби



Указание

От 20 °C нагоре трябва да се вземе под внимание коефициента за намаляване на налягането.

(Макс. работно налягане = работно налягане x коефициент).

темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Коефициент: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	BD* при 20°C (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
TRPU 04-0.65 GE	2,7	4	0,65	8	20
TRPU 04-1 GE	2,0	4	1,00	14	20
TRPU 05-1 GE	3,0	5	1,00	17	20
TRPU 06-1 GE	4,0	6	1,00	14	30
TRPU 08-1 GE	6,0	8	1,00	10	35
TRPU 08-1.25 GE	5,5	8	1,25	13	30
TRPU 10-1 GE	8,0	10	1,00	7	50
TRPU 10-1.25 GE	7,5	10	1,25	10	40

BD = работно налягане

Варианти на продукта

TRPU B Маркуч от полиуретан, син

TRPU R Маркуч от полиуретан, червен

TRPU S Маркуч от полиуретан, черен

TRPU T Маркуч от полиуретан, прозрачен