

Свойства

| | |
|-----------------------|---|
| Свойства | устойчиви на възпламеняване съгласно MVSS и UL 224 |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -55 °C |
| Температура max. | 135 °C |
| Температурен диапазон | температура на свиване по-голяма от 90 °C до 200 °C |
| Материал | омрежен, модифициран полиолефин |



Описание

Устойчив на възпламеняване свиващ се маркуч с универсално приложение за допълнителна защита от влиянията на околната среда (напр. притискащи арматури в зони с морска вода).

Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | мин. Ø на свиване (mm) | Степен на свиване |
|-------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| SST 25 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 2:1 |
| SST 38 | 38,0 | 1,0 | 19,0 | 2:1 |
| SST 50 | 51,0 | 1,1 | 25,4 | 2:1 |