


Свойства

Приложение	Благодарение на изпълнението с дебели стени този маркуч е много подходящ за приложение под високо налягане.
Изпълнение	паралелно гофриран дебелостенен плоско гофриран
Материал на маркуча	благородна стомана 1.4541
Оплетка	2 оплетки от 1.4301
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C
Температура	важи само за маркуча



Указание

Моля към стойностите за налягането вземете под внимание динамичните и термичните коефициенти за намаляване.

Посочените стойности за налягане се отнасят само за маркучите.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Допуски ID/AD (mm)	Радиус на огъване статичен (mm)	Радиус на огъване динамичен (mm)	Работно налягане 20° С (стат.) (bar)	Тегло за м (kg)	Конструктивна дължина (m)
DCB 020 S	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	при запитване
DCB 025 S	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	при запитване
DCB 032 S	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	при запитване
DCB 040 S	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	10 до 12
DCB 050 S	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	10 до 12
DCB 065 S	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	10 до 12
DCB 080 S	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	10 до 12
DCB 100 S	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	10 до 12
DCB 125 S	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	10 до 12
DCB 150 S	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	10 до 12

Варианти на продукта

DCA S	Метален маркуч, 1 оплетка от 1.4301
DCO S	Метален маркуч, без оплетка