

CHEM EPDM SD

Смукателен маркуч за химически продукти

HANSA FLEX

| Свойства | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | химическа промишленост морски и промишлени отпадни води |
| Особени белези | подходящ като напорен маркуч за химическата промишленост |
| Стандарт | DIN EN 12115 |
| Вътрешен слой | устойчива на химикали, черна, гладка гума EPDM |
| Подложка | две много здрави текстилни подложки, две спирали от стоманена тел и два антистатични многожилни гъвкави медни проводника |
| Външен слой | устойчива на износване, възпламеняване, озон и атмосферни условия гума CR |
| Цвят | черен |
| Температурен диапазон | мин. гъвкав до -35°C макс. зависим от средата 95°C температурни пикове до 120°C |



| Артикул | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| Обозначение | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Вакум (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина на ролката (m) |
| CHEM 19-6 EPDM SD | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 0,9 | 125 | 40 |
| CHEM 25-6 EPDM SD | 1" | 25,4 | 37 | 16,0 | 64 | 0,9 | 150 | 40 |
| CHEM 32-6 EPDM SD | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 0,9 | 175 | 40 |
| CHEM 38-6.5 EPDM SD | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 0,9 | 225 | 40 |
| CHEM 50-7 EPDM SD | 2" | 50,8 | 67 | 16,0 | 64 | 0,9 | 275 | 40 |
| CHEM 63-8 EPDM SD | 2.1/2" | 63,5 | 79 | 16,0 | 64 | 0,9 | 300 | 40 |
| CHEM 76-8 EPDM SD | 3" | 76,2 | 92 | 16,0 | 64 | 0,8 | 350 | 40 |
| CHEM 102-8 EPDM SD | 4" | 101,6 | 118 | 16,0 | 64 | 0,8 | 450 | 40 |