

Свойства

Диапазон на използване	аграрна техника строителна промишленост минно дело корабостроене
Особени белези	висока здравина на теглене и разслояване без разтегляне под налягане разстила се в плоскост и без междинни връзки
Вътрешен слой	PVC
Подложка	една оплетена подложка от полиестер
Външен слой	PVC
Цвят	син
Температура min.	-10 °C
Температура max.	60 °C
Течности	вода



Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	BD* при 20°C (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Дължина на ролката (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = работно налягане