

## Свойства

Особени белези	много гъвкав и здрав без LABS, разделителни средства и греси ниско съпротивление при преминаване
Вътрешен слой	черен, без пори, гладък вътрешен слой EPDM
Подложка	синтетични влакна
Външен слой	EPDM не чувствителен на озон и UV облъчване
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Температурен диапазон	температурни пикове до 110°C
Течности	вода



## Указание

Работното налягане се отнася към температурата в помещението

## Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50