


PVC WAS ELAST

Маркуч за вода от PVC

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	аграрна техника
Особени белези	устойчив устойчив на натиск и износване огъващ се устойчив на атмосферни влияния
Стандарт	ISO 1307
Вътрешен слой	стабилен, високо гъвкав, гладък, пластифициран PVC
Подложка	подсилваща спирала от устойчиво на удар и натиск PVC
Външен слой	леко оребрена външна повърхност
Температура min.	-20 °C
Температура max.	50 °C
Течности	вода



Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø	BD* при 20°C	Разрушаващо налягане	Вакум	Радиус на огъване мин.	Дължина на ролката
		(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = работно налягане