


# PVC WAS ELAST

Маркуч за вода от PVC

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | аграрна техника   |
| Особени белези         | устойчив<br>устойчив на натиск и износване<br>огъващ се<br>устойчив на атмосферни влияния |
| Стандарт               | ISO 1307  |
| Вътрешен слой          | стабилен, високо гъвкав, гладък,<br>пластифициран PVC                                     |
| Подложка               | подсилваща спирала от устойчиво на удар и<br>натиск PVC                                   |
| Външен слой            | леко оребрена външна повърхност   |
| Температура min.       | -20 °C  |
| Температура max.       | 50 °C   |
| Течности               | вода  |



## Артикул

| Обозначение       | Цол    | Вътрешен Ø | BD* при 20°C | Разрушаващо налягане | Вакум | Радиус на огъване мин. | Дължина на ролката |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------------------|-------|------------------------|--------------------|
|                   |        | (mm)       | (bar)        | (bar)                | (bar) | (mm)                   | (m)                |
| PVC WAS 25 ELAST  | 1"     | 25         | 7,0          | 20                   | 0,9   | 90                     | 50                 |
| PVC WAS 32 ELAST  | 1.1/4" | 32         | 6,0          | 17                   | 0,9   | 130                    | 50                 |
| PVC WAS 38 ELAST  | 1.1/2" | 38         | 6,0          | 16                   | 0,9   | 140                    | 50                 |
| PVC WAS 51 ELAST  | 2"     | 51         | 5,0          | 15                   | 0,9   | 200                    | 50                 |
| PVC WAS 63 ELAST  | 2.1/2" | 63         | 4,5          | 14                   | 0,9   | 275                    | 50                 |
| PVC WAS 76 ELAST  | 3"     | 76         | 4,0          | 12                   | 0,9   | 310                    | 50                 |
| PVC WAS 90 ELAST  | 3.1/2" | 90         | 3,5          | 10                   | 0,9   | 375                    | 50                 |
| PVC WAS 102 ELAST | 4"     | 102        | 3,0          | 10                   | 0,9   | 410                    | 20 / 30            |
| PVC WAS 110 ELAST | 4.3/8" | 110        | 3,0          | 10                   | 0,9   | 450                    | 20 / 30            |
| PVC WAS 127 ELAST | 5"     | 127        | 2,5          | 9                    | 0,9   | 520                    | 20 / 30            |
| PVC WAS 152 ELAST | 6"     | 152        | 2,0          | 9                    | 0,9   | 610                    | 15                 |

BD = работно налягане