


MD 100 AC

Маркуч за охладителни агенти

HANSA FLEX

| Свойства | |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | охладителен агент (климатична техника) |
| Конструкция | за завинтващи се арматури |
| Стандарт | SAE J2064 |
| Вътрешен слой | бутил = R134a стойности на ефузия 65% по-ниски от изискваните от SAEJ2064 |
| Подложка | високо устойчива оплетка от стоманена тел |
| Външен слой | CR = стойности за поемане на влага 75% по-ниски от изискваните от SAEJ2064 |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 120 °C |
| Течности | компресорни масла: PAG, естер само за TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 охладителни агенти: R134a |



| Артикул | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
| MD 120 AC | 22 | 16 | 7/8" | 22,8 | 31,3 | 35,0 | 175 | 160 |
| MD 125 AC | 28 | 20 | | 29,3 | 38,3 | 35,0 | 175 | 195 |
| MD 132 AC | 35 | 24 | 1.3/8" | 35,5 | 45,6 | 35,0 | 175 | 225 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина