

Свойства

Приложение	Благодарение на изпълнението с дебели стени този маркуч е много подходящ за приложение под високо налягане.
Изпълнение	паралелно гофриран дебелостенен нормално гофриране
Материал на маркуча	благородна стомана 1.4404
Оплетка	2 оплетки от 1.4301
Стандарт	DIN EN ISO 10380
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C
Температура	важи само за маркуча



Указание

Моля към стойностите за налягането вземете под внимание динамичните и термичните коефициенти за намаляване.

Посочените стойности за налягане се отнасят само за маркучите.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Допуски ID/AD (mm)	Радиус на огъване статичен (mm)	Радиус на огъване динамичен (mm)	Работно налягане 20° С (стат.) (bar)	Тегло за м (kg)	Конструктивна дължина (m)
ABB 006 S	6,20	13,00	0,20	40	110	250,0	0,330	10 до 100
ABB 008 S	8,00	16,10	0,20	50	130	250,0	0,490	10 до 100
ABB 010 S	10,00	19,10	0,30	60	150	225,0	0,660	10 до 100
ABB 013 S	12,10	21,90	0,30	70	165	200,0	0,820	10 до 100
ABB 016 S	16,10	27,80	0,30	90	195	200,0	1,290	10 до 100