

## Свойства

Скорост при плъзгане max.	1,0 m/s
Устойчивост на налягане по DIN 53454 (N/mm <sup>2</sup> )	350 N/mm <sup>2</sup>
Притискане на повърхностите	50 N/mm <sup>2</sup>
Температура min.	-40 °C
Температура max.	130 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	поставете в жлеба
Материал	водещ пръстен: ламинат от полиестерна смола и ситнетични влакна с графит



Schnittmöglichkeiten / Cutting options



## Указание

изчисление на напречното усилие;  $F = p \times D \times L \times n$   
 $F$  = максимално напречно усилие (N)  
 $p$  = максимално притискане на повърхностите (N/mm<sup>2</sup>)  
 $D \times L$  = проектирана площ (мм<sup>2</sup>)  
 $n$  = брой пръстени

## Описание

възможност за доставка на метър.  
 лесна обработка с монтажен жлеб и монтаж  
 нисък коефициент на триене.  
 висока товароносимост

## Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.

## Артикул

Обозначение	e (mm)	e	L (mm)	L
GTH 31 095	3,18	1/8"	9,53	3/8"
GTH 31 127	3,18	1/8"	12,70	1/2"
GTH 31 159	3,18	1/8"	15,87	5/8"
GTH 31 191	3,18	1/8"	19,05	3/4"
GTH 31 254	3,18	1/8"	25,40	1"