


# FD C4400

Плоско уплътнение

**HANSA FLEX**

Свойства	
Конструкция	универсално уплътнение под високо налягане за широки области
Допълнение към конструкцията	много висок стандарт на мощността
Разрешително	разрешение DIN-DVGW, с проверка от BAM, HTB, препоръчано от KTW, WRC approval
Течности	масло вода пара газове солни разтвори горива алкохоли органични и не органични киселини въглеводороди смазочни материали охладителни агенти
Материал	арамидни влакна, свързани с NBR
Приложение	обработка на хранителни продукти захранване с питейна вода химическа индустрия



## Указание

допуски:<br>

мерки за дължина съгласно DIN 7715 - част 5 P2,<br>

мерки за дебелина съгласно DIN 7715 - част 5 P3,<br>

плоско уплътняване съгласно DIN 2690 нормирано само до PN 40 bar

## Описание

технически стойности за дебелина 2 мм:<br>

- компресивност ASTM F36 A = 11%<br>

- обратно пружиниране ASTM F36 A = 55 %<br>

- устойчивост на налягане DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)<br>

- устойчивост на налягане BS 7531 = 23 MPA<br>

- намаляване на дебелината при 23 °C = 10 %<br>

- намаляване на дебелината при 300 °C = 22 %<br>

- плътност съгласно DIN 3535/6 = 0,2 мл/мин<br>

- склонност към антикорозивност (съдържание на хлорид разтворимо) = 150 ppm<br>

- обемно набъбване ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 h / 23 °C) = 3 %<br>

- обемно набъбване ASTM F 146 (Fuel B: 5 h / 23 °C) = 5 %<br>

- плътно = 1,6 г/см<sup>3</sup>

## Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	S (mm)
FD 15-11-1 C4400	15,0	11,00	1,00
FD 41-33-2-2 C4400	41,0	33,20	3,00
FD 55-41-1.5 C4400	55,0	41,00	1,50
FD 60-20-3 C4400	60,0	20,00	3,00
FD 62-45-2 C4400	62,0	45,00	2,00
FD 70-45-3 C4400	70,0	45,00	3,00
FD 77-60-2 C4400	77,0	60,00	2,00
FD 82-66-1 C4400	82,0	66,00	3,00
FD 85-70-0.5 C4400	85,0	70,00	0,50
FD 90-40-3 C4400	90,0	40,00	3,00
FD 100-50-3 C4400	100,0	50,00	3,00
FD 105-65-3 C4400	105,0	65,00	3,00
FD 110-75-2 C4400	110,0	75,00	2,00
FD 110-85-3 C4400	110,0	85,00	3,00
FD 140-121-1.5 C44	140,0	121,00	1,50
FD 140-121-1.5 C4400	140,0	121,00	1,50
FD 152-115-2 C4400	152,0	115,00	2,00
FD 190-125-3 C4400	190,0	125,00	3,00
FD 220-150-3 C4400	220,0	150,00	3,00
FD 270-200-3 C4400	270,0	200,00	3,00
FD 280-162-2 C4400	280,0	162,00	2,00



Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.

12.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

# FD C4400

Плоско уплътнение

## Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	S (mm)
FD 310-295-0.5 C44	310,0	295,00	0,50
FD 310-295-0.5 C4400	310,0	295,00	0,50
FD 320-250-3 C4400	320,0	250,00	3,00
FD 380-300-3 C4400	380,0	300,00	3,00
FD 380-325-2 C4400	380,0	325,00	3,00
FD 485-400-3 C4400	485,0	400,00	3,00
FD 540-490-3 C4400	540,0	490,00	3,00
FD 570-500-3 C4400	570,0	500,00	3,00
FD 590-500-3 C4400	590,0	500,00	3,00
FD 680-600-3 C4400	680,0	600,00	3,00
FD 800-670-3 C4400	800,0	670,00	3,00
FD 1080-1010-3 C44	1080,0	1010,00	3,00
FD 1080-1010-3 C4400	1080,0	1010,00	3,00