


NY 500

Маркуч високо налягане от термопласт

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | химическа промишленост |
| Вътрешен слой | Polyamide (PA) |
| Подложка | one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert |
| Външен слой | полиуретан |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Температурен диапазон | limited to +70°C for air and water based fluids |
| Течности | разтворители |



Допълнителна информация

Безопасност: 4 : 1

Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|-------------|-----|-------|-------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| NY 506 | 6 | 4 | 1/4" | 6,6 | 12,7 | 700,0 | 2800 | 35 |
| NY 508 | 8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 16,0 | 700,0 | 2800 | 60 |
| NY 510 | 10 | 6 | 3/8" | 9,8 | 18,7 | 700,0 | 2800 | 90 |
| NY 513 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 23,2 | 590,0 | 2360 | 100 |
| NY 516 | 16 | 10 | 5/8" | 16,3 | 26,6 | 500,0 | 2000 | 160 |
| NY 520 | 19 | 12 | 3/4" | 19,5 | 30,5 | 450,0 | 1800 | 180 |
| NY 525 | 25 | 16 | 1" | 25,8 | 38,1 | 315,0 | 1260 | 250 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина