


AUTOGEN BLAU

Autogenní hadice, modrá

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Použití při svařování plynem
Zvláštní charakteristiky	hladká vnější vrstva
Norma	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Vnitřní vrstva	syntetická pryž
Vložka	jedna úpletová vložka z textilu
Vnější vrstva	syntetická pryž
Barva	modrá
Média	plynný kyslík



Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Délka role (m)
AUTOGEN BLAU 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	100
AUTOGEN BLAU 6-5	6	16	5,0	20,0	60	100