

# AUTOGEN ROT

Autogenní hadice, červená

## Vlastnosti

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Oblast použití</b>           | Použití při svařování plynem    |
| <b>Zvláštní charakteristiky</b> | hladká vnější vrstva            |
| <b>Norma</b>                    | EN ISO 3821 (formerly EN 559)   |
| <b>Vnitřní vrstva</b>           | syntetická pryž                 |
| <b>Vložka</b>                   | jedna úpletová vložka z textilu |
| <b>Vnější vrstva</b>            | syntetická pryž                 |
| <b>Barva</b>                    | červená                         |
| <b>Média</b>                    | plynný acetylén                 |



## Výrobek

| Označení                 | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Délka role (m) |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>AUTOGEN ROT 6-3.5</b> | 6              | 13            | 3,5                 | 20,0                | 60                | 100            |
| <b>AUTOGEN ROT 9-3.5</b> | 9              | 16            | 3,5                 | 20,0                | 60                | 50             |