

PROPAN

Hadice na propan

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Propanové hořáky
Norma	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Vnitřní vrstva	NBR
Vložka	jedna úpletová vložka z textilu
Vnější vrstva	syntetická pryž
Barva	oranžová
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	70 °C
Média	Butan Propan



Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
PROPAN 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	65	100
PROPAN 6-5	6	14	4,0	20,0	60	75	100
PROPAN 9-3.5	9	16	3,5	20,0	60	85	100