


TE 200 (2TE)

Nízkotlaká hadice s textilními vložkami

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|--|
| Oblast použití | Nízkotlaká hadice pro všeobecné aplikace. |
| Norma | EN 854 2 TE |
| Vnitřní vrstva | proti oleji odolná, syntetická pryž |
| Vložka | jedna popř. dvě úpletové vložky z textilu |
| Vnější vrstva | odolává oleji a povětrnosti, syntetická pryž |
| Barva | černá |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Změna délky | + 2% až - 4% |
| Média | Glykol Minerální olej Voda (0° C až +70 °C) Emulze vody a oleje |



Upozornění

Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.

Výrobek

| Označení | DN* | Velikost | palce | Vnitřní Ø min. (mm) | Vnitřní Ø max. (mm) | Vnější Ø min. (mm) | Vnější Ø (mm) | Vnější Ø max. (mm) | Provozní tlak (bar) | Zkušební tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) |
|---------------|-----|----------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| TE 225 | 25 | 16 | 1" | 24,6 | 26,2 | 32,9 | - | 35,9 | 40,0 | 80 | 160 | 130 |
| TE 232 | 31 | 20 | 1.1/4" | 30,8 | 32,8 | - | 42,3 | - | 35,0 | 70 | 140 | 140 |

DN = nominální průměr, nominální světlost