

BETON 40

Hadice na dopravu betonu

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Stavební průmysl
Zvláštní charakteristiky	napichovaný
Norma	DIN 53516
Vnitřní vrstva	vysoce oděruvzdorná, izolující pryž
Vložka	čtyři vysoce nepřetržitelné syntetické textilní vložky s měděným lankem
Vnější vrstva	syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru, ozonu a povětrnostním vlivům
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	70 °C
Média	malta, beton, mazanina



Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1,3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40