
I-GTP A


Vedení pístnice, I-GTP

Vlastnosti

Konstrukce	Vodicí kroužek
Kluzná rychlost max.	1,0 m/s
Pevnost v tlaku dle DIN 53454 (N/mm2)	270 N/mm2
Měrný tlak	35 N/mm2
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	120 °C
Média	minerální oleje
Montáž	vložit do drážky
Materiál	bavlněná tkanina s fenolickou pryskyřicí



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f7	H9	+0,20 0



Upozornění

výpočet posouvající síly; F= p x D x L x n
F = max. posouvající síla (N)
p = max. měrný tlak (N/mm2)
D x L = posunutá plocha (mm2)
n = počet kroužků

Popis

jednoduché opracování a vestavná montáž do drážky
nízký koeficient tření.
vysoká nosnost

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IGTP 250 560 280 A	33	28	5,6
IGTP 250 970 550 A	60	55	9,7
IGTP 251 300 600 A	65	60	13,0
IGTP 251 500 500 A	55	50	15,0
IGTP 251 500 700 A	75	70	15,0
IGTP 251 500 800 A	85	80	15,0
IGTP 251 500 850 A	90	85	15,0
IGTP 251 500 900 A	95	90	15,0
IGTP 251 501 150 A	120	115	15,0
IGTP 251 520 700 A	75	70	15,2
IGTP 251 520 800 A	85	80	15,2
IGTP 251 520 900 A	95	90	15,2
IGTP 251 521 200 A	125	120	15,2
IGTP 251 600 650 A	70	65	16,0
IGTP 251 600 700 A	75	70	16,0
IGTP 251 600 800 A	85	80	16,0
IGTP 255 020 700 A	75	70	50,2
IGTP 255 020 800 A	85	80	50,2
IGTP 255 020 900 A	95	90	50,2
IGTP 256 021 000 A	105	100	60,2
IGTP 256 521 100 A	115	110	65,2
IGTP 257 021 200 A	125	120	70,2
IGTP 125 150 1500 A	155	150	15,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.