

## Vlastnosti

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvláštní charakteristiky | velice ohebný a robustní<br>neobsahuje LABS, antiadhezní prostředky,<br>nemastný<br>nízký průtokový odpor |
| Vnitřní vrstva           | černá, nepórovitá, hladká vnitřní vrstva EPDM                                                             |
| Vložka                   | syntetické příze                                                                                          |
| Vnější vrstva            | EPDM<br>nechoulostivý proti ozonu a UV záření                                                             |
| Barva                    | černá                                                                                                     |
| Teplota min.             | -40 °C                                                                                                    |
| Teplota max.             | 95 °C                                                                                                     |
| Teplotní rozsah          | krátkodobé teplotní výkyvy až do 110°C                                                                    |
| Média                    | Voda                                                                                                      |



## Upozornění

Provozní tlak se vztahuje na teplotu místnosti.

## Výrobek

| Označení          | palce  | Vnitřní Ø<br>(mm) | Tloušťka stěny<br>(mm) | Provozní tlak<br>(bar) | Poloměr ohybu min.<br>(mm) | Délka role<br>(m) |
|-------------------|--------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| WAS 10-3.5 STRAHL | 3/8"   | 10                | 3,5                    | 20,0                   | 60                         | 50                |
| WAS 13-3 STRAHL   | 1/2"   | 13                | 3,0                    | 20,0                   | 80                         | 40                |
| WAS 16-3.5 STRAHL | 5/8"   | 16                | 3,5                    | 20,0                   | 100                        | 40                |
| WAS 19-4 STRAHL   | 3/4"   | 19                | 4,0                    | 20,0                   | 120                        | 40                |
| WAS 25-4.5 STRAHL | 1"     | 25                | 4,5                    | 20,0                   | 150                        | 40                |
| WAS 32-6 STRAHL   | 1.1/4" | 32                | 6,0                    | 20,0                   | 200                        | 50                |