

BETON 85

Hadice na dopravu betonu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblast použití | Stavební průmysl |
| Zvláštní charakteristiky | napichovaný |
| Norma | DIN 53516 |
| Vnitřní vrstva | vysoce oděruvzdorný, izolující pryž NBR/CBR |
| Vložka | čtyři vysoce nepřetržitelné úplety z ocelového drátu |
| Vnější vrstva | syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru, ozonu a povětrnostním vlivům |
| Barva | černá |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 70 °C |
| Média | malta, beton, mazanina |



Výrobek

| Označení | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Délka role (m) |
|------------------|--------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| BETON 85-50-10 | 2" | 50,8 | 70 | 85,0 | 200 | 508 | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-65-11 | 2.1/2" | 63,5 | 88 | 85,0 | 200 | 635 | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-75-11.5 | 3" | 76,2 | 102 | 85,0 | 200 | 762 | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-80-13 | 3.1/4" | 80,0 | 106 | 85,0 | 200 | - | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-100-14 | 4" | 101,6 | 130 | 85,0 | 200 | 1016 | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-127-14 | 5" | 127,0 | 155 | 85,0 | 200 | 1270 | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-152-16 | 6" | 152,4 | 184 | 85,0 | 200 | 1524 | 30,5 / 61,0 |