


Vlastnosti

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblast použití | Potravinářský průmysl |
| Zvláštní charakteristiky | velice ohebný a přejízdný naprosto zápachově a chuťově neutrální homogenní, hladký a neobsahující žádný změkčovač zapařitelný do 130 °C |
| Osvědčení | KTW "trubky", DVGW-W270 a DVGW-VP 549 (DVGW reg. č.: DW-0309BT0079) |
| Vnitřní vrstva | speciální transparentní, termoplastický potah |
| Vložka | mezivrstva PES a dvě kordové vložky |
| Vnější vrstva | NBR odolný proti oděru, UV, tukům a olejům |
| Barva | modrá se žlutou vlnitou čarou |
| Teplota min. | -20 °C |
| Teplota max. | 90 °C |
| Média | Voda |



Výrobek

| Označení | palce | Vnitřní Ø (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Délka role (m) |
|----------------|--------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| AQUAPAL 10-3.6 | 3/8" | 10 | 3,6 | 20,0 | 60 | 60 | 40 |
| AQUAPAL 13-3.6 | 1/2" | 13 | 3,6 | 20,0 | 60 | 75 | 40 |
| AQUAPAL 16-3.6 | 5/8" | 16 | 3,6 | 20,0 | 60 | 95 | 40 |
| AQUAPAL 19-4.2 | 3/4" | 19 | 4,2 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| AQUAPAL 22-4.5 | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 130 | 40 |
| AQUAPAL 25-4.5 | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 145 | 40 |
| AQUAPAL 32-4.5 | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 20,0 | 60 | 280 | 40 |
| AQUAPAL 38-6.5 | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 20,0 | 60 | 330 | 40 |
| AQUAPAL 50-7.5 | 2" | 50 | 7,5 | 20,0 | 60 | 435 | 40 |