

Vlastnosti

Oblast použití	chladicí prostředek (klimatizace)
Norma	lepší vlastnosti, než jaké požaduje SAEJ2064 typ E
Vnitřní vrstva	polyamid = R134a efuzivní hodnoty 75% méně než vyžadováno dle SAEJ2064
Pryžová mezivrstva	skupina butylů = hodnoty absorpce vlhkosti; 70% méně než vyžadováno dle SAEJ2064.
Vložka	polyesterový úplet
Vnější vrstva	skupina butylů = hodnoty absorpce vlhkosti 70% méně než vyžadováno dle SAEJ2064
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	125 °C
Média	kompresorové oleje: PAG, ester, minerální olej, alkylbenzen chladicí prostředky: R134a, R404a



Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
KLIMA 04	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
KLIMA 08	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
KLIMA 10	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
KLIMA 13	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
KLIMA 16	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
KLIMA 20	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = nominální průměr, nominální světlost