


MD 100 AC

Hadice na chladicí prostředek

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblast použití | chladicí prostředek (klimatizace) |
| Konstrukce | pro závitové armatury |
| Norma | SAE J2064 |
| Vnitřní vrstva | butyl = R134a efektivní hodnota 65% méně než vyžadováno dle SAEJ2064 |
| Vložka | vysoce pevný úplet z ocelového drátu |
| Vnější vrstva | CR = hodnoty absorpce vlhkosti 75% méně než vyžadováno dle SAEJ2064 |
| Barva | černá |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 120 °C |
| Média | kompresorové oleje: PAG, ester jen pro TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 chladicí prostředek: R134a |



Výrobek

| Označení | DN* | Velikost | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) |
|-----------|-----|----------|--------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| MD 120 AC | 22 | 16 | 7/8" | 22,8 | 31,3 | 35,0 | 175 | 160 |
| MD 125 AC | 28 | 20 | | 29,3 | 38,3 | 35,0 | 175 | 195 |
| MD 132 AC | 35 | 24 | 1,3/8" | 35,5 | 45,6 | 35,0 | 175 | 225 |

DN = nominální průměr, nominální světlost