


**Vlastnosti**

<b>Použití</b>	Well suited for high and low pressure applications with small bending radii
<b>Oblast použití</b>	Převážně v chemickém a potravinářském průmyslu
<b>Provedení</b>	hladká vnitřní vrstva z bílého PTFE
<b>Vlastnosti</b>	Díky hladké vnitřní vrstvě nezůstávají v hadici žádné zbytky Vhodné pro potraviny
<b>Materiál hadice</b>	PTFE (polytetrafluoretylen)
<b>Opletení</b>	bez opletení vnější zpevňovací spirála na podtlakový díl
<b>Teplota min.</b>	-70 °C
<b>Teplota max.</b>	260 °C
<b>Teplota</b>	platí pouze pro hadici
<b>Materiál</b>	PTFE (polytetrafluorethylen)
<b>Osvědčení</b>	Základní materiál byl schválen FDA.

**Upozornění**

Uváděné hodnoty tlaku platí pouze pro hadice.  
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting  
Od 120°C je třeba mít na zřeteli faktor redukce tlaku.  
(Max. provozní tlak = provozní tlak x faktor).  
Teplota: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C  
Faktor: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

**Upozornění k objednávkám**

Jiné provedení na objednávku

**Výrobek**

Označení	Vnitřní Ø min. (mm)	Vnější Ø min. (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Poloměr ohybu min. (mm)	Provozní tlak 20°C (stat.) (bar)	Hmotnost na m (kg)
ASW 013	11,5	16,2	1,25	38	7,0	0,072
ASW 016	15,5	20,2	1,25	42	5,0	0,180
ASW 020	20,0	23,2	1,00	50	5,0	0,200
ASW 025	22,8	26,0	1,00	70	5,0	0,200
ASW 032	30,5	35,7	1,50	85	5,0	0,450
ASW 040	36,5	42,5	1,50	100	5,0	0,660
ASW 050	48,5	55,1	1,65	140	5,0	0,950