SILO SD

Hadice pro silo sací a tlakové aplikace

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	k nakládce a vykládce cementu, písku, štěrku a granulátu u vozidel se silem pro přepravu sypkých materiálů.
Zvláštní charakteristiky	oděr dle DIN 53516 < 65 mm3
Norma	ISO 1307
Vnitřní vrstva	vysoce oděruvzdorná, izolující pryž
Vložka	vysoce nepřetržitelná, syntetická textilní vložka, spirála z ocelového drátu a měděné lanko.
Vnější vrstva	speciální syntetická pryž, vysoce oděruvzdorná, odolná proti ozonu a povětrnostním vlivům, napichovaná.
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	70 °C
Média	cement písek štěrk granuláty



Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Vakuum (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.