

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Oblast použití | Slévárny, ocelárny, sklářské hutě, loděnice atd. |
| Vlastnosti | vynikající odolnost vůči tekutým kovům, úletu jisker, strusce, odolný proti oleji, tuku, rozpouštědům |
| Použití | jako ochrana proti dotyku u horkých a studených hadic jako ochrana ve vysokoteplotní oblasti speciálně také proti kapalným kovům a kovovým stříkancům v kovodělném průmyslu |
| Barva | namodralá |
| Teplota min. | -25 °C |
| Teplota max. | 750 °C |
| Materiál | Calcium silicate fibres |



Popis

Nepřetržitelný a proti oděru odolný izolační textil, bez asbestu, ztráta hmotnosti žháním cca 2 %, dobré izolační vlastnosti v důsledku nízké tepelné akumulace

Výrobek

| Označení | Vnitřní Ø (mm) |
|----------|-------------------|
| FBS 100 | 100 |
| FBS 120 | 120 |
| FBS 130 | 130 |