


# SILIKON BL

Silikonová hadice, modrá

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	hadice na chladicí vodu
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	velmi vysoká odolnost ve vysokých a nízkých teplotách velmi dobrá odolnost proti chladicím kapalinám, olejům a čisticím prostředkům velmi dobrá odolnost proti ozonu, UV záření a klasickým procesům stárnutí měkkost silikonu umožňuje pohodlnou vestavbu
<b>Norma</b>	SAE J20R1 CLASS A
<b>Vnitřní vrstva</b>	silikon, modrý
<b>Vložka</b>	textilní vložka
<b>Vnější vrstva</b>	silikon, modrý
<b>Barva</b>	modrá
<b>Teplota min.</b>	-60 °C
<b>Teplota max.</b>	200 °C
<b>Média</b>	chladicí kapaliny horký vzduch



## Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Tloušťka stěny (mm)	Trhací tlak (bar)
SILIKON 08-4 BL	8	16	20,0	4,0	60
SILIKON 10-4 BL	10	18	20,0	4,0	60
SILIKON 12-4 BL	12	20	19,0	4,0	57
SILIKON 14-4 BL	14	22	18,0	4,0	54
SILIKON 16-4 BL	16	24	15,0	4,0	45
SILIKON 18-4 BL	18	26	13,0	4,0	39
SILIKON 20-4 BL	20	28	12,0	4,0	36
SILIKON 22-4 BL	22	30	12,0	4,0	36
SILIKON 25-4.5 BL	25	34	11,0	4,5	33
SILIKON 28-4.5 BL	28	37	10,0	4,5	30
SILIKON 30-4.5 BL	30	39	10,0	4,5	30
SILIKON 32-4.5 BL	32	41	9,0	4,5	27
SILIKON 35-4.5 BL	35	44	8,0	4,5	24
SILIKON 38-4.5 BL	38	47	7,0	4,5	21
SILIKON 40-4.5 BL	40	49	7,0	4,5	21
SILIKON 45-4.5 BL	45	54	6,0	4,5	18
SILIKON 48-4.5 BL	48	57	6,0	4,5	18
SILIKON 50-4.5 BL	50	59	6,0	4,5	18
SILIKON 57-4.5 BL	57	66	5,0	4,5	15
SILIKON 60-4.5 BL	60	69	5,0	4,5	15
SILIKON 65-5.5 BL	65	76	5,0	5,5	15
SILIKON 70-5.5 BL	70	81	4,0	5,5	12
SILIKON 80-6 BL	80	92	3,0	6,0	9

Výše uvedené hodnoty se vztahují k teplotě prostředí (20 °C); doporučujeme 20% snížení provozního tlaku na každých