

Eigenschafte	en				
Einsatzbereich	Propangasbrenner				
Norm	EN ISO 3821 (vormals EN 559)				
Innenschicht	NBR				
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil				
Außenschicht	synthetisches Gummi				
Farbe	orange				
Temp. min.	-20 °C				
Temp. max.	70 °C				
Medien	Butan Propan				



Artikel									
Bezeichnung	Innen-Ø	Außen-Ø	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min.	Rollenlänge ^(m)		
PROPAN 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	65	100		
PROPAN 6-5	6	14	4,0	20,0	60	75	100		
PROPAN 9-3.5	9	16	3,5	20,0	60	85	100		