


Eigenschaften							
Einsatzbereich	Niederdruckschlauch für allgemeine Anwendungen.						
Besondere Merkmale	Brandprüfung nach DIN 54 837 mit Klassifizierung nach DIN 5510 Teil 2 (Prüfberichte auf Anfrage)						
Norm	EN 854 2 TE						
Innenschicht	ölbeständiges, synthetisches Gummi						
Einlage	eine bzw. zwei Geflechteinlagen aus Textil						
Außenschicht	flammen-, öl- und witterungsbeständiges, synthetisches Gummi						
Farbe	schwarz						
Temp. min.	-40 °C						
Temp. max.	100 °C						
Medien	Mineralöl Glycol Wasser (0 °C bis + 70 °C) Wasser-Öl-Emulsionen						



Artikel											
Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Innen-Ø min.	Innen-Ø max.	Außen-Ø min.	Außen-Ø max.	Betriebsdruck	Prüfdruck	Berstdruck	Biegeradius min.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
TE 204 B	5	3	3/16"	4,5	5,2	10,0	11,6	80,0	160	320	35
TE 206 B	6	4	1/4"	5,9	6,9	12,6	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 B	8	5	5/16"	7,4	8,4	14,1	15,7	68,0	136	272	50
TE 210 B	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,7	17,3	63,0	126	252	60
TE 213 B	12	8	1/2"	12,1	13,3	18,7	20,7	58,0	116	232	70
TE 216 B	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 B	19	12	3/4"	18,2	19,8	26,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 B	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	35,9	40,0	80	160	150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite