



Eigenschaften			
Bauart	Führungsring		
Gleitgeschw. max.	1,0 m/s		
Druckfestigkeit nach DIN 53454	270 N/mm2		
Flächenpressung	35 N/mm2		
Temp. min.	-40 °C		
Temp. max.	120 °C		
Medien	Mineralöle		
Montage	in die Nut einlegen		
Werkstoff	Phenolharz-Baumwollgewebe		





1

Hinweis

Berechnung der Querkraft; F= p x D x L x n F= maximale Querkraft (N) p= Maximale Flächenpressung (N/mm2) D x L= projizierte Fläche (mm2) n= Anzahl Ringe

Beschreibung

Einfache Einbaunut-Bearbeitung und Montage. Geringer Reibungskoeffizient. Hohe Tragfähigkeit.

Artikel			
Bezeichnung	D	d	L
	(mm)	(mm)	(mm)
IGTP 250 560 280 A	33	28	5,6
IGTP 250 970 550 A	60	55	9,7
IGTP 251 300 600 A	65	60	13,0
IGTP 251 500 500 A	55	50	15,0
IGTP 251 500 700 A	75	70	15,0
IGTP 251 500 800 A	85	80	15,0
IGTP 251 500 850 A	90	85	15,0
IGTP 251 500 900 A	95	90	15,0
IGTP 251 501 150 A	120	115	15,0
IGTP 251 520 700 A	75	70	15,2
IGTP 251 520 800 A	85	80	15,2
IGTP 251 520 900 A	95	90	15,2
IGTP 251 521 200 A	125	120	15,2
IGTP 251 600 650 A	70	65	16,0
IGTP 251 600 700 A	75	70	16,0
IGTP 251 600 800 A	85	80	16,0
IGTP 255 020 700 A	75	70	50,2
IGTP 255 020 800 A	85	80	50,2
IGTP 255 020 900 A	95	90	50,2
IGTP 256 021 000 A	105	100	60,2
IGTP 256 521 100 A	115	110	65,2
IGTP 257 021 200 A	125	120	70,2
IGTP 125 150 1500 A	155	150	15,0