


Cinonoshoffe									
Eigenschafte) 11								
Anwendung	Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüssigkeiten und aggressiven Medien								
Einsatzbereich	Vorwiegend die Chemische- und Lebensmittelindustrie								
Ausführung	Glatter Inliner aus weißem PTFE								
Eigenschaften	Durch die glatte Innenseele keine Rückstände im Schlauch Lebensmittelecht								
Umflechtung	1 Umflechtung aus 1.4301 / 1.4306								
Innenschicht	PTFE								
Außenschicht	keine								
Farbe	metallisch								
Temp. min.	-70 °C								
Temp. max.	260 °C								
Temp.	gilt nur für den Schlauch								
Werkstoff	PTFE (Polytetrafluorethylen)								
Zulassung	Das Grundmaterial hat eine FDA-Zulassung.								



Hinweis

Die aufgeführten Druckwerte beziehen sich nur auf die Schlauchware.

Die Schlauchware besitzt einen Sicherheitsfaktor (SF) 3 gegenüber dem Bersten.

Nicht für hohe dynamische Druckbelastungen zu empfehlen.

Ver

Ab 120 °C ist der Druckminderungsfaktor zu beachten.

(Max. Betriebsdruck = Betriebsdruck x Faktor)

Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C.
br>

Faktor: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN*	Zoll	Size	Innen-Ø min. (mm)	Innen-Ø max. _(mm)	Außen-Ø min. (mm)	Außen-Ø max. (mm)	Biegeradius min. (mm)	Betriebs- druck (bar)	Prüf- druck (bar)	Berst- druck (bar)	Gewicht pro m (kg)	Fertigungs- länge (m)
TF 104	5	3/16"	3	5,0	5,4	7,5	8,6	64	264,0	396	793	0,090	20 bis 80
TF 106	6	1/4"	4	6,5	7,0	8,8	9,9	76	224,0	336	672	0,092	20 bis 80
TF 108	8	5/16"	5	8,2	8,7	10,5	11,6	102	207,0	311	621	0,141	20 bis 80
TF 110	10	3/8"	6	9,9	10,6	12,8	14,1	133	183,0	275	552	0,148	20 bis 80
TF 113	12	1/2"	8	13,1	13,4	15,9	17,2	152	161,0	242	483	0,249	20 bis 80
TF 116	16	5/8"	10	16,0	17,1	19,0	20,6	178	114,0	171	345	0,290	10 bis 20
TF 120	19	3/4"	12	19,3	20,3	22,2	23,8	203	103,0	155	310	0,339	10 bis 20
TF 125	25	1"	16	25,8	26,6	28,5	30,1	305	80,0	120	241	0,461	10 bis 20

DN = Nenndurchmesser, Nennweite