

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	mittlere Hochdruckkreisläufe Hochdruck-Schmierleitungen
<b>Besondere Merkmale</b>	hohe Ozon- und Abriebbeständigkeit gute Chemikalienbeständigkeit niedrige volumetrische Ausdehnung
<b>Innenschicht</b>	Polyamide (PA)
<b>Einlage</b>	eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht
<b>Außenbeschichtung</b>	Polyurethan
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	100 °C
<b>Längenänderung</b>	+ 2 % bis - 4 %
<b>Medien</b>	Mineralöl Öl auf Polyglycolbasis Wasser (0 °C bis + 60 °C) Wasser-Öl-Emulsionen (bis + 60 °C)



### Hinweis

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)
<b>NY 104 PA</b>	5	3	3/16"	5,0	9,7	360,0	1440	25
<b>NY 106 PA</b>	6	4	1/4"	6,0	11,7	300,0	1200	35
<b>NY 108 PA</b>	8	5	5/16"	8,1	13,2	250,0	1000	40
<b>NY 110 PA</b>	10	6	3/8"	10,0	15,5	225,0	900	60
<b>NY 113 PA</b>	12	8	1/2"	13,0	18,8	180,0	655	70
<b>NY 116 PA</b>	16	10	5/8"	16,3	22,0	140,0	560	115
<b>NY 120 PA</b>	19	12	3/4"	19,4	25,8	115,0	460	145
<b>NY 125 PA</b>	25	16	1"	25,8	33,4	95,0	380	180

DN = Nenndurchmesser, Nennweite