

AUTOGEN ROT

Tubo flexible para soldadura autógena, rojo

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Aplicaciones para la soldadura autógena
Características especiales	Cubierta exterior lisa
Norma	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Capa interna	Goma sintética
Inserción	una capa trenzada textil
Capa externa	Goma sintética
Color	rojo
Medios	acetileno gaseoso



Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Longitud rollo (m)
AUTOGEN ROT 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	100
AUTOGEN ROT 9-3.5	9	16	3,5	20,0	60	50