

AUTOGEN-ZWILLING

Tubo flexible doble para soldadura autógena (azul y rojo)

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Aplicaciones para la soldadura autógena
Características especiales	Cubierta exterior lisa
Norma	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Capa interna	Goma sintética
Inserción	una capa trenzada textil
Capa externa	Goma sintética
Color	azul + rojo
Medios	Azul: gas de oxígeno Rojo: gas de acetileno



Artículo

Denominación	Presión de servicio (bar)	Diám int x pared	Presión de rotura (bar)	Longitud rollo (m)
AUTOGEN ZWILLING	20,0	Rojo: 9,0 x 3,5; Azul: 6,0 x 5,0	60	50