

Características					
Campo de aplicación	Técnica de medición				
Capa interna	Poliamida				
Inserción	una capa trenzada de aramida				
Capa externa	Poliamida				
Color	negro				
Temperatura min.	-35 °C				
Temperatura max.	100 °C				
Medios	Líquidos basados en aceites minerales y glicol				



Artículo								
Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	Ø interior	Ø exterior	Presión de servicio	Presión de rotura	Radio mín. de flexión
				(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)
HM 102	2	1	5/64"	2,0	5,1	630,0	2000	35

DN = diámetro nominal, ancho nominal