


Características						
Campo de aplicación	Tubo flexible de baja presión para aplicaciones generales.					
Norma	EN 854 1 TE					
Capa interna	Goma sintética resistente al aceite					
Inserción	una capa trenzada textil					
Capa externa	Goma sintética resistente al aceite y a la intemperie					
Color	negro					
Temperatura min.	-40 °C					
Temperatura max.	100 °C					
Cambio de longitud	+2 % a -4 %.					
Medios	aceite mineral Glicol Agua (0 °C a + 70 °C) emulsiones de agua y aceite					



Nota

La modificación de la longitud del tubo flexible se determina en la verificación según EN ISO 1402 con presión máx. de servicio.

Artículo													
Denominaci DN*		Tama- ño	Pulga- das	Ø interior min.	Ø interior max.	Ø exterior min.	Ø exterior	Ø exterior max.	Presión de servicio	Presión de prueba	Presión de rotura	Radio mín. de flexión	
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	
TE 104	5	3	3/16"	4,4	5,2	10,0	-	11,6	25,0	50	100	35	
TE 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,6	-	13,2	25,0	50	100	45	
TE 108	8	5	5/16"	7,4	8,4	13,1	-	14,7	20,0	40	80	65	
TE 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	14,7	-	16,3	20,0	40	80	75	
TE 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	17,7	-	19,7	16,0	32	64	90	
TE 116	16	10	5/8"	15,3	16,5	21,9	-	23,9	16,0	32	64	115	
TE 120	19	12	3/4"	18,2	19,8	-	26,0	-	12,0	24	48	165	
TE 125	25	16	1"	24,6	26,2	-	33,4	-	12,0	24	48	220	

DN = diámetro nominal, ancho nominal