

BETON 40

Tubo flexible para bombear hormigón

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Industria de la construcción
Características especiales	perforado
Norma	DIN 53516
Capa interna	Goma aislante muy resistente a la abrasión
Inserción	cuatro capas textiles sintéticas de alta resistencia a la rotura con cordón flexible de cobre
Capa externa	Goma sintética altamente resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie
Color	negro
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Medios	mortero, hormigón, solado



Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40