


# PVC TRANSP ST

Tubo flexible de PVC blando

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Industria alimentaria
<b>Características especiales</b>	muy resistente y sólido, flexible, resistente a la presión y abrasión, radiación ultravioleta y a los agentes atmosféricos
<b>Capa interna</b>	PVC apto para usos alimentarios
<b>Inserción</b>	Espirales de alambre de acero incorporados
<b>Capa externa</b>	PVC apto para usos alimentarios
<b>Color</b>	Transparent
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Medios</b>	Zumos de fruta Agua mineral Vinos Alimentos líquidos con un 15% como máx. de volumen de alcohol



## Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de rotura (bar)	Vacío (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1.1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1.1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2.1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30