


## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Técnica agraria Industria de la construcción Construcción de plantas
<b>Características especiales</b>	resistente al ozono y a la abrasión resistente a los agentes atmosféricos Numerosos medios químicos resistente a la doblez y los impactos, resiste el paso de vehículos Resistente a la radiación ultravioleta se puede vaporizar hasta +130 °C (aprox. 30 minutos)
<b>Capa interna</b>	Capa interior de EPDM lisa, negra, sin poros
<b>Inserción</b>	dos capas trenzadas de hilo sintético
<b>Capa externa</b>	Goma CR inalterable al aceite, la grasa y los productos químicos
<b>Color</b>	negro con línea ondulada amarilla
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Medios</b>	Agua



## Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
<b>GOLDSCHLANGE 10</b>	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
<b>GOLDSCHLANGE 13</b>	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
<b>GOLDSCHLANGE 16</b>	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
<b>GOLDSCHLANGE 19</b>	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
<b>GOLDSCHLANGE 22</b>	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
<b>GOLDSCHLANGE 25</b>	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
<b>GOLDSCHLANGE 32</b>	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
<b>GOLDSCHLANGE 38</b>	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
<b>GOLDSCHLANGE 50</b>	2"	50	7,5	10,0	30	300	40