

Características					
Campo de aplicación	para descargar cemento, arena, grava y granulado en vehículos cisterna de transporte.				
Características especiales	Coeficiente de desgaste según DIN 53516 < 65 mm3				
Norma	ISO 1307				
Capa interna	Goma aislante muy resistente a la abrasión				
Inserción	capa textil sintética de alta resistencia a la rotura y cordón flexible de cobre				
Capa externa	Goma sintética especial, muy resistente a la abrasión, resistente también ozono y a la climatología, perforada.				
Color	negro				
Temperatura min.	-40 °C				
Temperatura max.	70 °C				
Medios	Cemento Arena Grava Granulados				



Artículo							
Denominación	Pulgadas	Ø interior	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20