
XS AK 534

Anillos de obt. moldeados XS AK 534

Características

Construcción	Anillo de obturación
Presión de servicio	hasta 500 bares
Rango de temperatura	PU18: -30 °C bis +100 °C PU33: -40 °C bis + 120 °C





Druck Pressure	e max e max
50	0,6
100	0,4
200	0,2
300	0,12
400	0,08
500	0,05

Descripción

Las tuercas de junta tórica según la norma ISO deben ser fabricadas en un amplio rango de medida. En el caso de secciones de 3,53 mm la profundidad de la ranura varía según ISO de 2,7 - 3,1 mm. Para el mejor sellado posible en todos los rangos de medida se ha desarrollado este anillo de obturación que puede reemplazar a los anillos tóricos habituales.
Reemplazable con anillos tóricos,
Alta resistencia de extrusión.
Ningún anillo anti-extrusión necesario.

Artículo

Denominación	D (mm)	g (mm)	L (mm)	cross section (mm)	Material
XS 80 - AK 534	80 to 84.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU33
XS 85 - AK 534	85 to 89.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU33
XS 90 - AK 534	90 to 94.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU33
XS 95 - AK 534	95 to 99.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 100 - AK 534	100 to 104.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU33
XS 105 - AK 534	105 to 109.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 110 - AK 534	110 to 114.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU33
XS 115 - AK 534	115 to 119.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 120 - AK 534	120 to 124.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 125 - AK 534	125 to 129.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 130 - AK 534	130 to 135.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 136 - AK 534	136 to 142.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 143 - AK 534	143 to 149.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 150 - AK 534	150 to 157.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 158 - AK 534	158 to 165.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 166 - AK 534	166 to 173.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 174 - AK 534	174 to 181.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 182 - AK 534	182 to 189.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 190 - AK 534	190 to 199.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 200 - AK 534	200 to 210 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.