CORROSCHUTZ
Korrosioonikaitse

Omadused

Temperatuuri ulatus	-20° C kuni +50° C



Kirjeldus

Korrosioonikaitse on valmistatud sünteetilise vaha ja spetsiaalsete lisandite baasil.
Seda saab kasutada nii ajutise korrosioonikaitsena kui ka katmata puhaste metallosade konservandina.

Lisateave

See kleepub kõikidele metallpindadele ja jätab haarduva, painduva kaitsekile, mis on vaba silikoonist või silikooni sisaldavatest toodetest.
Kattekiht on temperatuurivahemikus –20 °C kuni +50 °C vastupidav nt soolasele veele (240 h soolapihustustest standardi DIN 50021 järgi).
Konservandina nt järgmistes olukordades. Detailide (nt survevaluvormid), tööriistade ja täppisosade, seismajäetud masinate ladustamisel siseruumides ja seal, kuhu ei soovita õli või rasva sisaldavat kihti.

Artikkel

Märgistus	Sisu (mL)
CORROSCHUTZSPRAY	500

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.