

### Omadused

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Rakendamine</b>  | Kolvivardad – mõõdulõigatava materjalina<br>Tolerants f7   |
| <b>Materjal</b>     | Teras 20MnV6, kroom 25 ± 5 mikronit  |
| <b>Pinnatöötlus</b> | Kroomkate 25 µm + -5 µm<br>Pinnakõvadus HRC 66-69 (HV 850–1000)<br>Karedus Ra ≤ 0,2 µm<br>Korrosioonikindlus kuni 40 tundi NSS-testis vastavalt standardile ISO 3768 / reiting 9 |



### Vihje

Sobib piiratult kasutamiseks suure mustuse osakaaluga tingimustes (nt laadimisrampidel jne).

Teisi mõõtmeid vt: HK FAC HC2

### Tellimisinfo

Max. production length 6.00 m  
on võimalik tellida ka teistes suurustes

### Artikkel

| Märgistus       | Ø S<br>(mm) | Weight / meter<br>(kg) |
|-----------------|-------------|------------------------|
| HK FAC 012 L000 | 12          | 0,91                   |
| HK FAC 250 L000 | 250         | 385,30                 |
| HK FAC 300 L000 | 300         | 493,00                 |

Ø S = kolvivarda läbimõõt