

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Instruments de mesure
Couche intérieure	polyamide
Revêtement	Une armature tressée en aramide
Couche extérieure	polyamide
Couleur	noir
Température min.	-35 °C
Température max.	100 °C
Médiums	Liquides à base d'huile minérale et de glycol



Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
HM 102	2	1	5/64"	2,0	5,1	630,0	2000	35

DN = diamètre nominal, dimension nominale