

WP
Guidage de piston, WP

Caractéristiques

Vitesse de glissement max.	5,0 m/s
Pression de Hertz	à 20 °C 15 N/mm2 ; à 100 °C 10 N/mm2
Température min.	-30 °C
Température max.	110 °C
Médiums	Huiles minérales Émulsions aqueuses
Montage	Mettre dans la rainure.
Matériau	Résine acétal + fibre de verre





Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H8	0 +0,05	+0,10 0

Remarque

Calcul de l'effort transversal ; F= p x D x L x n
F = effort transversal maximal (N)
p = pression de Hertz maximale (N/mm2)
D x L = surface projetée (mm2)
n = nombre de joints

Description

simplicité de mise en œuvre et de montage du joint.
Charge admissible élevée pour vérin à piston plongeur
Attention, ne peut pas servir de butée !

Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)
WP 25	25	15	10,0
WP 30	30	20	13,0
WP 35	35	25	13,0
WP 40	40	30	13,0
WP 45	45	35	13,0
WP 55	55	45	16,0
WP 60	60	45	16,0
WP 65	65	55	16,0
WP 75	75	65	16,0
WP 85	85	75	16,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.