



Caractéristiques			
Vitesse de glissement max.	1,0 m/s		
Résistance à la pression selon norme DIN 53454 (N/mm2)	350 N/mm2		
Pression de Hertz	50 N/mm2		
Température min.	-40 °C		
Température max.	130 °C		
Médiums	Huiles minérales Émulsions aqueuses		
Montage	Mettre dans la rainure.		
Matériau	Bague de guidage : Stratifié de fibre synthétique et résine polyester, avec graphite		







1

Remarque

Calcul de l'effort transversal ; F= p x D x L x n

F = effort transversal maximal (N)

p = pression de Hertz maximale (N/mm2)

D x L = surface projetée (mm2)

n = nombre de joints

Description

Livrable au mètre.

simplicité de mise en œuvre et de montage du joint.

Faible coefficient de frottement.

Charge admissible élevée.

Informations relatives à la commande

Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particulières (fluide, température, pression, etc.).

Article				
Désignation	e (mm)	е	L (mm)	L
GTH 31 095	3,18	1/8"	9,53	3/8"
GTH 31 127	3,18	1/8"	12,70	1/2"
GTH 31 159	3,18	1/8"	15,87	5/8"
GTH 31 191	3,18	1/8"	19,05	3/4"
GTH 31 254	3,18	1/8"	25,40	1"