

Caractéristiques				
Domaine d'utilisation	Circuits pression moyenne avec utilisation dans des espaces réduits			
Caractéristiques	rayon de courbure serré			
Norme	EN 857 2 SC			
Couche intérieure	Caoutchouc synthétique résistant à l'huile			
Revêtement	deux armatures tressées en fil d'acier à résistance à la traction élevée			
Couche extérieure	caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux intempéries			
Couleur	noir			
Température min.	-40 °C			
Température max.	100 °C			
Modification de la longueur	+ 2 % à - 4 %			
Médiums	Huile minérale Huile à base de polyglycol Eau (de 0 °C à + 70 °C) Émulsions du type aqueux/huileux			



Article										
Désignation	DN*	Dimen- sion	Pouce	Ø inté- rieur (mm)	Ø Revête- ment (mm)	Ø exté- rieur (mm)	Pression de ser- vice (bar)	Pression de con- trôle (bar)	Pression d'éclate- ment (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
<b>KPZ 206</b>	6	4	1/4"	6,4	11,1	13,5	400,0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8,0	12,9	15,3	350,0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9,5	15,0	17,4	330,0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12,7	18,6	21,0	275,0	550	1270	80

DN = diamètre nominal, dimension nominale